BURLETES DE SILICONA




PROPIEDADES DE LA SILICONA

Dada su composición química de Silicio-Oxigeno, la silicona es flexible y suave al tacto, no mancha ni se desgasta, no envejece, no exuda nunca, evitando su deterioro, ensuciamiento y/o corrosión sobre los materiales que estén en contacto con la misma, tiene gran resistencia a todo tipo de uso, no es contaminante y se pueden elegir diferentes colores aunque los mas comunes son el blanco o rojo ferrite. Excelente resistencia a la temperatura (aire seco): a 230º de forma continua y a 250ºC de forma intermitente. Mantiene la flexibilidad a temperaturas bajas, hasta -70ºC. Son absolutamente inalterables por el ozono, la intemperie y la radiación ultravioleta. Son considerados buenos aislantes eléctricos.

Consultar por fabricaciones especiales.

BIOCOMPATIBILIDAD

La biocompatibilidad de la silicona esta formulada por completo con la FDA Biocompatiblity Guidelines para productos medicinales. Esta es inolora, insípida y no hace de soporte para el desarrollo de bacterias, no es corrosivo con otros materiales. La silicona curada con platino consistente únicamente en un copolímero de dimetil y metilvinil siloxano reforzado con silicio térmicamente curado por platino, translúcido y altamente flexible bajo cualquier condición, lo que hace que califique dentro de la USP Clase VI referida a una batería de tesis biológicos definidos en USP XXIV-sección 88, usado por la FDA para aprobar artículos médicos. Gracias a su composición química, la silicona curada con Platino tienen la mayor transparencia y no son contaminantes.



PROPIEDADES MECANICAS

La silicona posee una resistencia a la tracción de 70 Kg/cm2 con una elongación promedio de 400%. A diferencia de otros materiales, la silicona mantiene estos valores aun después de largas exposiciones a temperaturas extremas. La dureza standard es de 65 ShoreA aunque tambien se puede fabricar de menor dureza hasta esponjosos de 10 a 30 ShoreA. La silicona es aislante, con propiedades dieléctricas con una baja conductividad.

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina


Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004


Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

BURLETES DE SILICONA

RESISTENCIA QUÍMICA

La silicona resiste algunos químicos, incluyendo algunos ácidos, oxidantes químicos, amoniaco y alcohol isopropílico. La silicona se hincha cuando se expone a solventes no polares como el benceno y el tolueno, retornando a su forma original cuando el solvente se evapora. Ácidos concentrados, alcalinos y otros solventes no deben ser usados con silicona.





Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar